

Adhesivos PERDURA®



Anti-
deslizante



Granulometría
Especial



Alta
Adherencia



Gran
Durabilidad



Consúltala
en línea



Grandes Formatos Cerámicos

Descripción

Adhesivo para piezas grandes y pesadas para cerámica, mármol y cantera en formatos de 60x60 cm y más. Para piso y muro con capas hasta de 3 cm de espesor. Evita que las piezas se hundan o deslicen en interior y exterior.

Colores: Blanco y gris

Rendimiento: Alrededor de 2 m² por saco, dependiendo del tamaño de loseta, espesor y desperdicio.

Presentación: Saco de 20 kg



www.perdura.com.mx

Grandes Formatos Cerámicos

🔧 **Descripción**

Adhesivo modificado con aditivos especiales para instalación de piezas de cerámica y mármol, grandes y pesadas, tanto en piso como en muro. Proporciona alta adherencia y evita que las piezas se hundan o deslicen. Tiene una granulometría adecuada y sistema antideslizante para aplicar capas de hasta 3 cm de espesor, ofreciendo un gran desempeño, excelente resistencia y durabilidad. Ideal para su uso en instalación de piezas de 50 x 50 cm o mayor dimensión, en interiores y exteriores.

🔧 **Preparación**

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Agregue aproximadamente 4 litros de agua limpia por saco y mezcle energicamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente. Si se requiere una mayor adherencia sobre todo en losetas de baja absorción de agua (menor al 3%), utilice **DURACRIL PERDURA** en una proporción desde 1 litro por saco hasta la sustitución al 50% del agua, dependiendo de la adherencia y resistencia requerida, así como del tipo de loseta a instalar. Deje la mezcla reposar de 5 a 10 minutos permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y estará listo para su aplicación.

🔧 **Aplicación**

Aplique **GRANDES FORMATOS CERÁMICOS PERDURA** con la parte plana de la llana metálica, hasta que cubra la superficie a instalar (no mayor a 1 m²), raye con la parte dentada de la llana con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de loseta a instalar. No ajuste las piezas después de 15 minutos de haberlas instalado.

🔧 **Secado**

El secado se obtiene mínimo de 24 a 48 horas dependiendo de la temperatura del ambiente, el emboquillado deberá realizarse 48 horas después. Utilice **JUNTEADORES PERDURA**.

🔧 **Recomendaciones**

1. En instalaciones mayores a 4 m de altura, las piezas deberán ser ancladas mecánicamente usando un sistema de fijación de sujetadores. En instalaciones mayores a 4 m de altura, las piezas deberán ser ancladas mecánicamente usando un sistema de fijación de sujetadores metálicos. Se recomienda además, usar tela de gallinero para mejorar el soporte de las piezas.
2. Sea precavido con las superficies calientes y corrientes de aire ya que éstas aceleran el fraguado del adhesivo y disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
3. No aplique capas superiores a 3 cm, en estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que éste se rompa.
4. Para instalar losetas de nula o baja absorción (menores al 3%), deberá usar **DURACRIL PERDURA** (de 1 a 2 litros por saco), para asegurar la correcta instalación y adherencia de las losetas.
5. Se recomienda la aplicación de doble encolado, es decir, aplicar pasta fresca de adhesivo en la superficie y también en la pieza a instalar. De esta manera, asegurar la adecuada transferencia de adhesivo entre la pieza y la superficie, ya que al ser piezas de mayor dimensión puede quedar huecos provocando fallas en la instalación.
6. No se recomienda para usar en superficies de madera, plásticos o metal.
7. No se recomienda para instalar mármol verde.
8. Si va a instalar losetas mayores a 60x60 cm, utilice llanas de dientes cuadrados, de preferencia de 10 mm o más.
9. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
10. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (impresa en el mismo envase).
11. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

🔧 **Rendimiento**

Alrededor de 2 m² por saco, dependiendo del espesor de la pasta aplicada, tamaño de loseta, prácticas de instalación y desnivel de la superficie a cubrir.

🔧 **Almacenamiento**

GRANDES FORMATOS CERÁMICOS PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.


🔧 **Datos técnicos**

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo granulado	--
Demanda de agua	19	%
Tiempo abierto	17	minutos
Absorción de agua	11.5	%
Resistencia a la compresión a 28 días	125	kg/cm²
Resistencia a la tensión en condiciones estandar	0.70	N/mm²
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	15	kg/cm²
Resistencia al corte en loseta de baja absorción de agua a 28 días	12	kg/cm²
Densidad específica en polvo	1.571	g/cm³

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

🔧 **Garantía**

GRANDES FORMATOS CERÁMICOS PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



⚠️ ¡Advertencial! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León: 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56